



Offset Estándar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		70 g/m ²	75 g/m ²	80 g/m ²	90 g/m ²	100 g/m ²	120 g/m ²
Espesor (µm)	ISO 534	89	95	101	111	119	144
Blancura (CIE)	ISO 11475	136	136	136	136	136	136
Brillo D65 (%)	ISO 2470-2	101	101	101	101	101	101
Opacidad (%)	ISO 2471	90	91	93	94	95	96
Rigidez MD (mN)	ISO 2493-1	≥50	>60	>70	>105	≥150	≥180
Rigidez CD (mN)	ISO 2493-1	≥20	>25	>30	>45	≥60	≥70
Resistencia a la Tracción MD (kN/m)	ISO 1924-2	≥3.6	>3.8	>3.9	>4.4	≥5.0	≥5.8
Rugosidad Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	180	180	180	180	180	180
Permeabilidad al aire (ml/min)	ISO 5636-3	≤1700	≤1700	≤1700	≤1700	≤1700	≤1700
Humedad (%)	ISO 287	6	6	6	6	6	6

*Las presentes especificaciones de producto podrán ser cambiadas en cualquier momento en uno o más criterios sin previo aviso.

Fabricado a partir de pasta blanqueada de eucalipto, libre de cloro elemental (ECF).

Fabricado en proceso neutro/ligeramente alcalino, considerándose producto "libres de ácido", y cumple los requerimientos de los estándares de la ISO 9706

Laboratorios de ensayo y análisis acreditados de acuerdo con la norma ISO 17025.

Sistemas de Calidad, Ambiente y Seguridad certificados de acuerdo con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Última actualización: 2024/01/02